

自動車用内装材料の難燃性試験成績書

令和 7 年 3 月 25 日

第 JATA 25020 号

公益財団法人日本自動車輸送技術協会



◎試験日 令和 7 年 3 月 25 日

◎試験依頼者 氏名又は名称 株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービス

住 所 愛知県名古屋市中川区広川町1-1-2

1. 試験内装材料

・材質 : ナッパビニールレザー [FJ40 nappa Vinyl リアシート表皮]

・構成 : 複合材

・試験片の寸法 : 長さ mm × 幅 mm × 厚さ mm

2. 試験条件

・試験片放置時の温度及び相対湿度

温度 : 最高 20 °C ~ 最低 20 °C 相対湿度 : 最高 50 % ~ 最低 49 %

・燃焼試験時の温度及び相対湿度

温度 : 最高 20 °C ~ 最低 20 °C 相対湿度 : 最高 65 % ~ 最低 64 %

・放置時間 : 24 時間 針金付き保持具 : 不使用

3. 試験成績

試験片 番 号	測 定 値		燃焼速度 (mm/分)	燃焼速度 の最大値 (mm/分)	備 考
	燃焼長さ (mm)	燃焼時間 (秒)			
1	／	／	0	不燃性	受付番号 500064
2	／	／	0		
3	／	／	0		
4	／	／	0		
5	／	／	0		
・「内装材料の難燃性の技術基準」の適否： 適 合					

発行場所 : 昭島研究室 (042-544-1004)